



PANEL-ACE TITAN

F

ホルムアルデヒド自主管理商品登録製品



製品説明

セミマット内装水性アクリレートラッカー。Panel-Ace Titanは、太陽光のUVを防ぐのに効果的な無機物の保護剤(UV二酸化チタン)を含み、木の変色を長期間防ぎます。

Panel-Ace Titanは、調色できません。

使用例

パネルの壁や床、ログ、ドア等。明るい色の木材の表面。ラッカー乾燥後は、少し明るい色となります。

暗い色の木材の表面、床、家具、着色された表面には適していません。暗い色の木材の表面には、PANEL-ACEを御使用下さい。

テクニカルデータ

固形分%: 24 %

比重: 約1.0 kg/l, ISO 2811

希釈: 水

仕様

準備

未塗装の表面

汚れや埃、木の繊維(ささくれ、剥離したもの)を取り除き表面をきれいにします。

必要ならば、やすりをかけます。

既塗装の表面

ニスが塗られている表面は洗剤で洗浄し、水でよくすすぎます。スクレーパーで剥離したラッカーを取り除きます。サンドペーパーで全ての表面にやすりがけし、やすりくずを取り除きます。

施行

器具: 刷毛やスプレー

塗装コンディション: 表面は乾燥していなければなりません、少なくとも気温は10度以上、相対湿度は80%以下で施行してください。施行前や施工中は、よく混ぜてご使用下さい。必要な場合は水で希釈してください。木目に沿って二度塗りして下さい。オーバーラップを防ぐ為に、一度に端から端を塗ります。一度目の塗装の後軽くやすりがけします。

施行面積 8 ~ 12m² / L (製材の表面の場合)

乾燥時間: 気温23、相対湿度50% の場合30分後;埃をはらえるほどの乾燥、2 ~ 3時間後;ヤスリや二度塗りができるほどの乾燥、翌日;使用が可能。

水で施行器具を洗浄します。堅くなったラッカーの洗浄にはTikkurilaのPensselipesu(ブラシクリーナー)をお勧めします。

環境

空き缶と液体の残余物は、地域の規則に従って廃棄してください。



サンカラー株式会社

千葉県市川市相之川 4-8-14-201

TEL 047-300-2581 FAX047-300-2585