



## PANEL CEILING WHITE ( PANEELIKATTO VALKOINEN ) パネルシーリングホワイト

F

ホルムアルデヒド自主管理商品登録製品



### 製品説明

乾燥した室内の天井パネル用、水性隠蔽(不透明)アクリレート塗料  
新しいパネルにはもちろん、メンテナンス塗料にも最適です。

### 使用例

乾燥した室内の天井や壁に使用

### テクニカルデータ

固形分%: 36% 比重: 1.3 kg/l, ISO 2811

希釈: 水

カラーレンジ: 白

### 仕様

#### 準備

#### 未塗装の表面:

汚れや埃、木の繊維(ささくれ、剥離したもの)を取り除き表面をきれいにします。ノッティングラッカーで節にヤニ止めします。

#### 既塗装の表面

以前に塗料やラッカーが塗られている表面は洗剤で洗浄し、水でよくすすぎます。よく乾燥させます。スクレーパーで剥離したラッカーを取り除きます。サンドペーパーで全ての表面をやすりがけし、やすりくずを取り除きます。穴や割れ目は、Presto Rapid Filler で埋め、やすりがけします。やすりくずを取り除きます。

### 施行

#### 器具: 刷毛

塗装コンディション: 表面は乾燥していなければなりません。少なくとも気温は+8 以上、相対湿度は80%以下で施行してください。

#### 塗装

施行前にじゅうぶんかき混ぜてご使用下さい。希釈せずに使用して下さい。二度塗りして下さい。パネルは設置前に一度塗りして下さい。継ぎ目は薄く仕上げます。色の濃いパネルは、複数回の塗装やOtex Adhesion Primerでの下地が必要なこともあります。

施行面積: 5-6㎡ / L (平らな表面の場合)

乾燥時間: 気温23、相対湿度50% 60分後;触ることができるほどの乾燥、2時間後;二度塗りができるほどの乾燥

器具の清掃: 水で施行器具を洗浄します。堅くなったラッカーの洗浄にはTikkurilaのPensselipesu(ブラシクリーナー)をお勧めします。

### 環境

空き缶と液体の残余物は、地域の規則に従って廃棄してください。

保管: 凍結しないところに保管



### サンカラー株式会社

千葉県市川市相之川 4-8-14-201

TEL 047-300-2581 FAX047-300-2585