


製品情報	<p>SUPI サウナワックス (SUPI SAUNAVAHA) (水性) サウナ木材保護仕上げ用の天然ワックスを含んだ水性製品です。 湿気や汚れから木材を保護します。 製品は木に吸収され、自然な明るさの滑らかな仕上がりとなります。 サウナのベンチ、壁、天井、ドア、窓枠に適しています。</p>	
カラー	<p>内装カラーカード : Interior wood stains and lacquers カラーカード /Timeless カラーカード スタンダードカラー : ブラック、ホワイト、グレー</p>	
建材排出等級	<p>M1 (ヨーロッパ規格)</p>	
施工面積	<p>10~13 m²/L (1度塗りの場合・木材の種類によって異なる) 1度塗りか2度塗りかは、希望する仕上りの濃さによってお決めください。濃い色の仕上がりには2度塗りが必要です。</p>	
施工方法	<p>スポンジ刷毛, スポンジまたは合成繊維の刷毛</p>	
乾燥時間	<p>(23℃湿度 50%の場合) 30分~1時間程で触れられる程度に乾燥。24時間後に使用可能。</p>	
固形分	<p>約 24 %.</p>	
比重	<p>1.0 kg/l, ISO 2811.</p>	
保管	<p>凍結しないよう保管してください。子どもの手の届かない安全な場所に保管してください。</p>	
塗装方法		
塗装条件	<p>塗装する面は乾燥していなければなりません。塗装と乾燥を行っている間は、気温は少なくとも5度以上、相対湿度は80%未満であること。</p>	
準備	<p>新しい清潔な表面: 汚れやほこりを取り除いて下さい。水を軽くスプレー掛けして、乾燥させ、剥離した木の繊維をサンディングで落として下さい。サンディングダストを取り除いて下さい。 古く汚れた、以前スピサウナ製品で塗られた木の表面: 使用方法に沿って Supi Saunapesu クリーナーで適切に洗浄し、水でよくすすいで乾燥させてください。サンディングをしてダストを取り除きます。ワックスの下に以前の塗装が残っている場合は、未塗装の木よりも光沢がある仕上がりになります。SUPI サウナワックスはオイル塗装が完全に除去されていない場合オイル塗装をされた面への使用は推奨されていません。SUPI サウナワックスはセラミックタイルの接合部に吸収されやすいので施工前には床をしっかりと保護して下さい。</p>	
塗装	<p>使用前、使用中に SUPI サウナワックスをかき混ぜてください。木目に沿って一度塗装して下さい。木材が吸収するよりも多くのワックスを使用しないでください。ワックスは液状なので、スポンジ刷毛(フォーム刷毛)かスポンジが最も適した施工器具です。もし多すぎるワックスが塗装されると、表面がべたつく状態になります。色つきの SUPI サウナワックスを使用する場合は目立たない場所で試し塗りをして色をご確認下さい。仕上りの色は木材の種類によって異なって見えます。オーバーラップを防ぐため小さい面は一度で塗り、大きいパネルでは均一な色の為 1~2 枚のパネルを一度に塗ってください。 サウナの使用前には、サウナを温め、しっかりと換気を行って下さい。 熱処理木材は、カラーコード 318R の色で塗装することをお勧めしております。</p>	
施工器具洗浄	<p>水で洗浄して下さい。施工器具に付いた固まったワックスには TIKKURILA ツールクリーナを使用して下さい。</p>	
メンテナンス塗装	<p>必要に応じて行ってください。塗装後 1 か月以内は再塗装しないでください。</p>	



環境保護と廃棄	液体廃棄物は、有害廃棄物に関する地域の規制に従って破棄してください。乾いた空き缶はリサイクルするか、地域の規制に従って廃棄してください。
健康と安全	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) and reaction mass of: 5 chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))を含みます。アレルギー反応を引き起こす可能性があります。この製品には、保管中の製品の保存のために殺生物性製品が含まれています。C(M)IT/MIT (3:1) が含まれています。保護手袋を着用してください。

サンカラー株式会社 〒272-0143 千葉県市川市相之川 4-8-14 TEL047-300-2581 FAX047-300-2585

本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。