

PARQUET-ACE

パーケットエース



製品説明

水性 ポリウレタンアクリレートラッカー インテリアの木材用

使用例

寄せ木細工やボードの床、インテリア木材など。

Parquet-Aceは、ダイヤモンドパイン材、スモークオーク、安定ブラウンナノキには適していません。

テクニカルデータ

固形分%: 約30% 比重: 1.0 kg/l, ISO 2811

希釈: 水 洗浄: 通常の洗剤

塗装面: 汚れや傷に強い

溶剤: ホワイトスピリットのような溶剤には耐性がある。シンナーには耐性がない。

仕上がり: グロス(艶有)、セミグロス(半艶)

仕様

準備: パーケットやボード床を機器でサンドがけし、0.5mm以上の穴は、木のサンドの屑とパーケットエースプライミングラッカーで作ったパテで埋めます。パテをステンレスのヘラで床の穴に塗ります。約一時間ほどしたら、木目に沿ってサンドがけするか、全体を窓からの光で照らします。掃除機でサンドの屑を取り除きます。

塗装

施工道具: 刷毛、へら

希釈: 必要な場合のみ水

塗装条件: 木の表面が乾燥していて、汚れ、ワックスなどが無い状態であること

気温は、15 以上、相対湿度は80%以下であること。

未塗装面

塗装開始前に、狭い範囲を試験的に塗装し、ラッカーの安定性を確認してみてください。

パーケットエースプライマーをその使用方法に従って塗装してください。下塗り後、パーケットエースを2～3度塗りします。パーケットエースは、使用前、使用中によくかき混ぜます。

ブラシでパーケットエースを塗り光沢を出します。最初は、薄い塗膜で塗り、一時間ほど置き乾燥させます。表面にサンドがけをして、サンド屑を掃除機で吸い取ります。二回目の塗装を行い、3時間程、乾燥させます。3回目の塗装を行います。水性の製品には、刷毛が適しています。

既塗装面

汚れ、ワックスやグリース等を取り除く。表面をサンドがけし、マットにします。サンド屑を注意して掃除機で取り除きます。汚れの無い、柔らかい布で表面を拭き取ります。塗装開始前に、狭い範囲を試験的に塗装し、ラッカーの安定性を確認してみてください。上記(未塗装面)の塗装方法と同じように塗装します。悪くなっている木の部分は木肌が見えるまでサンドをかけて、上記(未塗装面)の塗装方法と同じように塗装します。

施工面積: 10 - 15 m²/l 一度塗り

乾燥時間(気温23 相対湿度50%の場合): 塗装の合間の乾燥時間は、塗装方法に示すとおり。



使用するまで、塗装後、約12時間の乾燥時間が必要。最初の2週間は、極度の圧力をかけてはいけません。初めの1週間はカーペットの様な乾燥を妨げるものを置かないで下さい。施工道具は、水で洗浄します。

環境

地域の規則に従って、空き缶はリサイクル、または廃棄します。残余物は、地域の規則に従って処理します。

安全分類

身体へ危険性があるものに分類されていません

気をつけてお取り扱い下さい。長時間の肌への接触や、スプレーミストの吸引を回避します。

MSDS(英語)をご用意しております。

貯蔵

凍結から保護する



サンカラー株式会社

千葉県市川市相之川 4-8-14-201
TEL 047-300-2581 FAX047-300-2585