



Novapint Z

Novapint Z のカララントは、23 色あります。

すべてのカララントは重量方式、体積方式いずれでも取り扱うことができるため、POS（店頭）調色システムはもちろん工場調色システムにも適しています。

Novapint Z は、以下のような塗料にご利用いただけます。

- 長油アルキドシステム（芳香族を含まない）
- 長油アルキド（ホワイトスピリットを含む）
- 中油アルキドシステム
- 短油アルキドシステム
- 1液型アクリルコーティング、ビニールシステム
- エポキシシステム
- ニトロセルロースコーティング
- 2液型PUシステム
- ハイソリッドシステム

Vibrantz（旧Chromaflo）社傘下のPinovalは、カララントとティンティングシステムの主要なメーカーです。

建築、塗料、塗装市場で、25年以上もの間、先進的なシステムを開発してきました。

革新的な製品は、最新の環境や技術の規制の先を行くものです。

アプリケーション

特別な特徴では、Novapint Zは、香りが少ない、芳香族を含まない長油と互換性がある一方で、一般的な2液型システムとも互換性があります。

仕様

Novapint ZカララントのVOCは、300g/l以下です。これらの製品を多量に使用するとしても、光沢、ポットライフ、硬度、粘度、たれ、乾燥時間などのシステム仕様への影響は極めて少ないものにおさえることができます。

全てのカララントは、容量方式、重量方式でキャリブレーション可能です。そのため、工場調色システムやPOS(店頭)の調色システムにも適しています。

NOVAPINT Z テクニカルデータ

顔料	カラー インデ ックス	顔料 含有	耐光性		耐候性		比重(平均値) g/ml	
			1/3	1/25	1/3	1/25		
Z-9042	イエロー G	PY 184	51%	8	8	5	5	1.43
Z-9043	イエロー G	PY 138	36%	8	7-8	3-4	3	1.18
Z-9046	イエロー R	PY 83	40%	7-8	6-7	3	2	1.27
Z-9047	イエロー R	PY 139	43%	8	8	4	3-4	1.17
Z-9041	イエロー	PY 74	26%	7-8	6	3	2-3	1.05
Z-9050	イエローオキサイド	PY 42	60%	8	8	5	5	1.74
Z-9059	イエロー	PBr 24	65%	8	8	5	5	1.95
Z-9062	オレンジ	PO 36	45%	8	7-8	4-5	3-4	1.35
Z-9063	オレンジ Y	PO 73	30%	7-8	7-8	4-5	4-5	1.02
Z-9071	レッド	PR 112	25%	7-8	6-7	4	3	1.05
Z-9070	レッド B	PR 254	35%	7-8	6-7	4	4	1.13
Z-9079	レッド Y	PR 255	51%	7-8	6-7	4	4	1.43
Z-9085	レッドオキサイド	PR 101	66%	8	8	5	5	2.10
Z-9095	ピンク	PR 122	20%	7-8	6-7	4-5	4-5	1.06
Z-9093	レッド-バイオレット	PV 19	18%	7-8	6-7	4-5	4-5	1.05
Z-9090	バイオレット	PV 23	14%	7-8	6-7	4	3	1.02
Z-9032	ブルー R	PB 15:6	26%	8	8	5	4-5	1.09
Z-9030	ブルー G	PB 15:3	34%	8	8	5	4-5	1.19
Z-9026	グリーン	PG 7	42%	8	8	5	4-5	1.35
Z-9010	ブラック	PBk 7	36%	8	8	5	4-5	1.24
Z-9014	ブラック	PBk 7	8%	8	8	5	4-5	1.02
Z-9015	ティントブラック	PBk 7	45%	8	8	5	4-5	1.45
Z-9000	ホワイト	PW 6	68%	8	8	5	5	1.99

この情報は、現在の弊社の知識を基にしており、着色されるベースにより異なります。

これは、拘束力があるものではなく、完成製品での仕様とはなり得ません。

1) 顔料サプライヤーからの情報による

DIN 53235 part 1によるカラースタンダード

Pigment % (± 5% 顔料含有に関連しています)



サンカラー株式会社

272-0143 千葉県市川市

相之川 4-8-14-201

TEL 047-300-2581 FAX047-300-2585